

Hz Akustikpuds 03



Anvendelsesområde



- Helt hvid, glat puds, som forbliver hvid i årevis.
- Kan tones i de fleste NCS- og RAL-farver
- Kan anvendes i vådzone.
- Kan laves vaskbar ved imprægnering.
- Let at påføre
- Kan repareres og vedligeholdes

Materialebasis

Brugsklar cellulose fiberbaseret akustikpuds.

Opbevaring

Produktet tåler ikke frost og skal opbevares ved temperaturer mellem minimum +5 °C og maksimum 30 °C, beskyttet mod direkte sollys. Holdbarheden er minimum 12 måneder i uåbnet, original emballage.

Udførelse

Hz Akustikpuds 03 kan udføres af installatører eller efter kursus. Hz Akustikpuds 03 kan bruges på flere underlag, forhør nærmere. Pudsen påføres maskinelt med sprøjteudstyr. Spørg Hz Acoustic. Læs leverandør instruktioner.

Forhold på pladsen

Temperaturen ved påføring og tørring skal være mellem 15 °C og 22 °C. Relativ luftfugtighed bør ikke overstige 50 %, da dette kan påvirke tørringsprocessen. Anvend ventilator for at sikre korrekt udtørring.

Tørretid

Ca. 1-2 dage ved 20 °C og max 50 % RF pr. lag.

Henvisninger

Information om sikkerhed i forbindelse med transport, opbevaring, håndtering og bortskaffelse fremgår af produktets sikkerhedsdatablad. De angivne oplysninger, herunder særlige anbefalinger vedrørende forarbejdning og anvendelse, baserer sig på vores viden og erfaring under normale forhold og forudsætter korrekt opbevaring og anvendelse. Da både materialer, underlag og arbejdsvilkår kan variere, kan der ikke gives nogen garanti for det endelige resultat eller vedhæftning. Det er til enhver tid brugerens ansvar at sikre, at produktet er egnet til det konkrete formål.

Hz Akustikpuds 03



Specifikationer

Farve	Standard hvid, og kan tones i de fleste NCS- og RAL-farver.
Emballagestørrelse	15 kg spand. Spand er lavet af 100% genanvendt plastik.
Forbrug	4,5 - 5,0 kg/m ²
MAL-kode (1993)	00 – 1
VOC indhold	EU-VOC niveau: kategori A/a/wb 30 g/l (2010) Dette produkt indeholder max 0 g/l VOC.
Brandklasse	A2 – s1, d0 ved færdigt system på Hz Akustikplade: 001, 001-R, 007, 007-R, 009, 009-R, 011, 011-R, 071 og 073. B – s1, d0 ved færdigt system på Hz Akustikplade: 015, 017, 017-R, 019, 019-R, 021, 023 og 025.
pH-værdi	Ca. 9,0 – 10,0 ved 20 °C
Bearbejdningsstid (åbningstid)	Ca. 15 min. pr. m ² .
Tørretid	Ca. 1-2 dage ved 20 °C og max 50 % RF pr. lag.